



KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse

Technický list / Číslo výrobku M 154 025

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14

Šedý spojovací mostík pre rýchlu aplikáciu následnej sanačnej omietky

Vlastnosti

Spojovací mostík s polymérnymi prísadami pre prípravu podkladu pod aplikáciu sanačnej omietky KÖSTER Restoration Plaster. Zabezpečí veľmi dobré prepojenie aj na veľmi vlhkých a silne zasolených podkladoch.

Technické údaje

Maximálna veľkosť zrna	3 mm
Spracovateľnosť	cca. 30 min.
Doba tuhnutia	cca. 60 min.
Pretierateľný po	cca. 30 - 60 min.
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 10 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch)	> 5 N/mm ²
Množstvo zámesovej vody	5.0 - 6.0 l

Oblasti použitia

Na vytvorenie spojovacieho mostíka pod sanačnú omietku KÖSTER Restoration Plaster, aplikácia na minerálne podklady (okrem sadry). Po krátkom čase možno použiť v jednej alebo viacerých vrstvách.

Podklad

Pri sanácii muriva musíte najprv odstrániť všetky existujúce omietky. Škály sa musia vyčistiť približne do hĺbky 2 cm. Zasolené podklady sa ošetrí postrekom s KÖSTER Polysil TG 500. Po 30 minútach sa môže použiť KÖSTER Restoration Plaster Key.

Aplikácia

Plaster Key je riedka kašovitá hmota, ktorá sa používa ako spojovací mostík medzi podkladom a sanačnou omietkou. Každé vrečko o hmotnosti 25 kg sa zmieša s 5,0 l až 6,0 l čistej pitnej vody. Do čistej miešacej nádoby nalejte 5 l vody a pridajte prášok po častiach za stáleho miešania pomalým mechanickým miešačom (pod 400 otáčok za minútu). Pridajte po častiach toľko zvyšnej vody, ako je potrebné, aby ste dosiahli požadovanú homogénnu konzistenciu. Doba miešania je 3 minúty po pridaní všetkého prášku do vody. Presné množstvo zámesovej vody môže byť vyššie alebo nižšie v závislosti od teploty, vlhkosti a nasiakavosti podkladu. Plaster Key má správnu konzistenciu, keď sa dá ľahko aplikovať na stenu a nesteká. Aplikuje sa pomocou murárskej naberacky tak, aby vrstva nebola hrubšia ako 5 mm a pokrývala približne 50% plochy. Po 30 až 60 minútach sa môže aplikovať sanačná omietka Restoration Plaster.

Spotreba

4 kg / m²

Čistenie

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Balenie

M 154 025 25 kg vrece

Skladovanie

Materiál skladujte v suchom prostredí. V pôvodne uzavretých obaloch

môže byť materiál skladovaný minimálne 6 mesiacov.

Bezpečnosť

Pri spracovávaní materiálu používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri spracovávaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty

KÖSTER Polysil TG 500	Čís. výr. M 111
KÖSTER Restoration Plaster Grey	Čís. výr. M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White	Čís. výr. M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Fast"	Čís. výr. M 663 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Light"	Čís. výr. M 664 020

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.